

Шпатлевка MC-006* (ш.атлевка MC-006) ГОСТ/эмаль ЭП-255 Prodecor 2104 (Продекор 2



Рівне, Україна

Шпатлевка MC-006* (ш.атлевка MC-006) ГОСТ/эмаль ЭП-255
Prodecor 2104 (Продекор 2104) грунтовка эпоксидная цинкнаполненная

Грунтовка ProDecor 2104 представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из полуфабриката грунтовки (компонент А) и отвердителя (компонент Б), смешиваемых непосредственно перед употреблением.

Компонент А представляет собой суспензию пигментов в растворе эпоксидной смолы в смеси органических растворителей с введением цинка, модифицирующих и вспомогательных добавок.

Компонент Б представляет собой раствор отвердителя.

Области применения

Предназначена для защиты от коррозии металлоконструкций различного назначения, мостов, дорожных ограждений, опор ЛЭП, наружной поверхности резервуаров, в том числе для хранения нефти и нефтепродуктов, механического оборудования, в судостроении, специальных стальных конструкций и гидротехнических сооружений, эксплуатирующихся в условиях открытой атмосферы от холодного до тропического климата, а также в условиях повышенной влажности.

Инструкции по нанесению

Разбавление – Растворитель Р-5А.

Подготовка поверхности: оптимально рекомендуется струйная очистка до степени подготовки поверхности Sa 2 ½, согласно DIN EN ISO 12944-4 или ручная очистка St 2 согласно DIN EN ISO 12944-4, степень 2, 3 по ГОСТ 9.402

Средства нанесения / Параметры Рекомендуемая номинальная величина сухой пленки за одну рабочую операцию

Добавление разбавителя

Безвоздушное распыление (диаметр насадки 0, 35-0, 55 мм, давление материала 150-300 атм.) 60 – 80 мкм До 2%

Распыление под высоким давлением/сжатым воздухом (диаметр насадки 1, 5-2, 0 мм, давление 3–4 атм.) 80 – 100 мкм До 5%

Нанесение валиком/кистью 40-60 мкм До 1%

Оптимальная температура проведения работ от +15 до +25°C, допускается от -15 до +40°C.

Относительная влажность не выше 80%.

Наименование показателя Значение

Компонент А

Цвет Серый, оттенок не нормируется

Массовая доля нелетучих веществ не менее 74,78%

Українська Дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua

Вязкость динамическая, мПа*с,

при температуре (20, 0±2, 0)°C

-ск 2, 5 об/мин, не менее 8000

-ск 20 об/мин, не менее 2500

Степень перетира не более 70 мкм

Готовая грунтовка (после смешения компонентов)

Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20, 0±0, 5)°C не менее 4 ч

Внешний вид покрытия после высыхания Покрытие должно быть однородным, без грубой шероховатости и посторонних включений.

Цвет Серый, оттенок не нормируется.

Время высыхания до степени 3, при температуре (20±2)°C не более 6 ч

Адгезия покрытия не более 1 балла

Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1А не менее 50 см

Стойкость покрытия при температуре (20±2)°C:

– статическому воздействию бензина

– к статическому воздействию 5%-ного раствора NaCl

не менее 72 ч

не менее 72 ч

Стандартная упаковка: стальной барабан – 25 кг

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-717 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 3832-482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482