

## Грунтовка ВЛ-02>грунтовка ВЛ-02 грунтовка ВЛ-02 эмаль КО-шифер грунтовка ВЛ-02/



Рівне, Україна

Грунтовка ВЛ-02>грунтовка ВЛ-02 грунтовка ВЛ-02 эмаль КО-шифер грунтовка ВЛ-02/  
2\*ЭМАЛЬ ПФ-19М  
ТУ 6-10-1294-87

Эмаль ПФ-19М соответствует ТУ 6-10-1294-87 и относится к числу высококачественных строительных и фасадных ЛКМ. Данный продукт активно применяется для окраски изделий, эксплуатирующихся в атмосферных условиях, в том числе для окраски трубопроводов, приборов, баков внутри самолета. Срок службы покрытия в условиях эксплуатации У1, при сохранении всех защитных и декоративных свойств составляет 2 года. ЛКМ ПФ-19 выпускается в 2-х вариантах: в матовом (ПФ-19М) и глянцевом. После высыхания краска образует глянцевое покрытие со степенью блеска не менее 45% и матовое покрытие со степенью блеска 3-4%.

ПФ-19 - это суспензия пигментов в пентафталеовом лаке и конденсатных смолах, которая включает сиккативы и добавку матирующих веществ (в ПФ-19М). В зависимости от вида после нанесения на поверхности образуется прочная пленка светло-голубого, темно-серого, светло-серо-голубого, зеленого, светло-коричневого, черного, серо-зеленого или защитного цвета. Перед покраской необходимо предварительно обработать поверхности грунтовками ГФ-017, ГФ-021, ГФ-031, ФЛ-03Ж, ФЛ-03К, ВЛ-02, если этого недостаточно, то можно использовать шпатлевку ЭП-0010. Перед нанесением, эмали разбавляют ксилолом, уайт-спиритом, сольвентом или смесью указанных растворителей до рабочей вязкости 22-25 с по ВЗ-4 при 20±0, 5 °С. Краски наносят на поверхность кистью или краскораспылителем в 1-2 слоя, при этом матовый вариант после нанесения кистью подвергается флейцеванию. ПФ-19М при холодной сушке (18-22 °С) высыхает за 24-36 часов, а при горячей (70-80 °С) - за 3-4 часа. ПФ-19 соответственно при холодной сушке высыхает за 48 часов, а при горячей - за 6 часов. Рекомендуемая толщина высушенного однослойного покрытия - 19-24 мкм.

При нанесении лакокрасочный материал образует покрытие серого или красно-коричневого цвета. Все работы с данным ЛКМ стоит проводить в хорошо проветриваемом помещении с использованием всех необходимых индивидуальных средств защиты без возможности попадания в органы пищеварения и дыхания. При попадании на открытые участки тела, их следует обильно промыть теплой водой с мылом. Продукт ПФ-19М огнеопасен, поэтому все работы запрещены при непосредственной близости открытых источников огня. Для сохранения качества исходной продукции стоит правильно ее хранить: не более 6 месяцев с момента выпуска, в плотно закрытой таре, в защищенном от тепла, влаги и прямых лучей солнца месте. Купить краску эмаль пф-167 по цене от производителя предлагает лакокрасочный завод Сиопласт, минимальный заказ 20кг. Срок изготовления заказа три дня.

Price: Договірна

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482